



kvarcnipesak.rs

Izveštaj o ispitivanju

Sušeni kvarcni pesak granulacije 0,3-0,8 mm

HEMIJSKI SASTAV:

SiO ₂	95-99 %
Al ₂ O ₃	0,5-3,5 %
Fe ₂ O ₃	0,03-0,2 %
CaO	0,4-0,8 %
Gubitak žarenjem	0,1-0,5 %

GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita (mm)	ostatak na situ %
0,8	0,4
0,6	16,1
0,5	23,1
0,4	43,0
0,2	12,2
0,1	4,6
DNO	0,6

VLAGA - MAX 0,5%

ČISTOĆA PESKA - 99%

BOJA PESKA – Žuta

STEPEN FRAGMENTACIJE PO DIGERMANU-DOBAR.

TVRDOĆA PREMA MAHOVINI-7

NIJE RADIOAKTIVNI MATERIJAL.

Datum:
03.04.2026.

KVARCNI PESAK MLADENOVAC
Šabačka 16, 11400 Mladenovac
Kontakt telefon: 061/21-60-438