



kvarcnipesak.rs

Izveštaj o ispitivanju

Sušeni kvarcni pesak granulacije 0,8-1,2 mm

HEMIJSKI SASTAV:

SiO ₂	98-99 %
Al ₂ O ₃	0,5-1,5 %
Fe ₂ O ₃	0,2-0,3 %
CaO	0,4-0,8 %
Gubitak žarenjem	0,1-0,5 %

GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita (mm)	ostatak na situ %
1,25	6,22
1,0	18,62
0,91	40,37
0,80	28,99
DNO	5,8

VLAGA- MAX 0,5%

ČISTOĆA PESKA - 99%

BOJA PESKA – Braon

STEPEN FRAGMENTACIJE PO DIGERMANU-DOBAR.

TVRDOĆA PREMA MAHOVINI-7

NIJE RADIOAKTIVNI MATERIJAL.

Datum:
03.04.2026.

KVARCNI PESAK MLADENOVAC
Šabačka 16, 11400 Mladenovac
Kontakt telefon: 061/21-60-438