



kvarcnipesak.rs

Izveštaj o ispitivanju

Sušeni kvarcni pesak granulacije 1,6-3,2 mm

HEMIJSKI SASTAV:

SiO ₂	95-99 %
Al ₂ O ₃	0,5-3,5 %
Fe ₂ O ₃	0,03-0,2 %
CaO	0,4-0,8 %
Gubitak žarenjem	0,1-0,5 %

GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita (mm)	ostatak na situ %
3,2	4,97
2,0	33,39
1,5	40,77
1	15,94
DNO	4,93

VLAGA - MAX 0,5%
ČISTOĆA PESKA -99%
BOJA PESKA - Žuta

Datum:
03.04.2026.

KVARCNI PESAK MLADENOVAC
Šabačka 16, 11400 Mladenovac
Kontakt telefon: 061/21-60-438