



kvarcnipesak.rs

Izveštaj o ispitivanju

Sušeni kvarcni pesak granulacije 1-2 mm

HEMIJSKI SASTAV:

SiO ₂	98-99 %
Al ₂ O ₃	0,5-1,5 %
Fe ₂ O ₃	0,2-0,3 %
CaO	0,4-0,8 %
Gubitak žarenjem	0,1-0,5 %

GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita (mm)	ostatak na situ %
2,0	8,46
1,4	48,88
1,0	33,57
DNO	9,09

VLAGA - MAX 0,5%
ČISTOĆA PESKA - 99%
BOJA PESKA - Žuta

Datum:
03.04.2026.

KVARCNI PESAK MLADENOVAC
Šabačka 16, 11400 Mladenovac
Kontakt telefon: 061/21-60-438