



kvarcnipesak.rs

## Izveštaj o ispitivanju

Sušeni kvarcni pesak – Kvarcno brašno KB 150

### HEMIJSKI SASTAV:

SiO <sub>2</sub>	98-99 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,5-1,5 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,2-0,3 %
CaO	0,4-0,8 %
Gubitak žarenjem	0,1-0,5 %

### GRANULOMETRIJSKI SASTAV:

Otvor sita (mm)	ostatak na situ %
0,25	0,8
0,18	5,3
0,15	84,6
0,12	6,7
DNO	2,6

**VLAGA - MAX 0,5%**

**BOJA PESKA – SVETLOSIVA DO ŽUTOSIVA**

Datum:  
03.04.2026.

KVARCNI PESAK MLADENOVAC  
Šabačka 16, 11400 Mladenovac  
Kontakt telefon: 061/21-60-438